



DOSTĘPNE KOLORY



champagne

argento

- Naturalny efekt delikatnych nierówności
- Nawiązanie do stylistyki kamiennych nawierzchni
- Technologia wet-cast
- Wymagana impregnacja impregnatem Libet *Impressio*
- Pamiętaj o odstępach 7 - 15 mm



COLOR MIX



WET CAST



wymiary [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	ilość warstw	dostępne kolory
20 x 20 x 3	96	7,68	ok. 500	12	8	champagne argento
20 x 40 x 3	48			6	8	
40 x 40 x 3	60	9,6	ok. 680	4	15	
60 x 40 x 3	60	14,4	ok. 1000	3	20	

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 1339		
J/M	m ²		
Waga (kg/m ²) lub (kg/szt.)	68,7		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	200; 400; 600	200; 400	30
Faza	ND		
Rodzaj powierzchni licowej	Fakturowana		
Kolorystyka powierzchni	Colormix		
Sposób obróbki końcowej	ND		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	≥ 3,5 / Klasa 1 (oznaczenie S)		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	ND		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	ND		
Odporność na ścieranie	klasa 3 (oznaczenie H)		
Nasiąkliwość (%)	Klasa 1 (oznaczenie A) Nie określa się		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 5	± 5	± 3
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	5 / Klasa 1 (oznaczenie J)		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca		
Trwałość	Zadawalająca		
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/(m*K)		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Prefabrykowane betonowe płyty brukowe i elementy uzupełniające przeznaczone są do stosowania na pokrycie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokryć dachowych. Zastosowanie płyt wyłącznie dla ruchu pieszego, bez udziału środków odładzających.		
UWAGI	Wet-cast, wymagana impregnacja		
Data aktualizacji	14-03-2020 r.		